



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ**

Юридический адрес:

Россия, 457352, Челябинская область,
г.Каргалы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602
р/с 40702810772360001297 в Челябинском
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

Производство:
Тел. 8(351)214-27-77

Отдел продаж:
Тел. 8(499)395-00-14
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	Щебеночно-песчаная смесь С 4 (0-80 мм) ГОСТ 25607-2009
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Каргалы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ _____ от « _____ » _____ 2022 г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ С 4 (0-80мм)

Наименование и адрес потребителя _____

Номер партии и количество щебня (кг) _____

Номер накладной _____

Номера вагонов _____

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	120 мм	0	0
		80 мм	0-10	0
		40 мм	15-35	24.9
		20 мм	28-55	48.1
		10 мм	40-70	67.2
		5 мм	50-80	73.4
		2,5 мм	60-85	72.6
		0,63 мм	80-95	81.4
		0,16 мм	91-97	93,5
0,05 мм	95-100	99.5		
2.	Марка по водостойкости	В 1 - В 2	В 1	
3.	Содержание зерен пластичной и игловатой формы в щебне, %	Не более 35 %	30	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	800	
5.	Марка по морозостойкости	F 25 и выше	300	
6.	Насыпная плотность, т/м3		1.52	
7.	Марка по пластичности	Пл 1 – Пл 3	Пл 1	
8.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
9.	Коэффициент фильтрации м/сут.	1-7	2,9	
10.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5%	4,7	

Начальник ОТК _____

Куцолов К.С.

