



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КАМЕНЬ**

**Юридический адрес:**

Россия, 457352, Челябинская область,  
г.Карталы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001  
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602  
р/с 40702810772360001297 в Челябинском  
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

**Производство:**  
Тел. 8(351)214-27-77

**Отдел продаж:**  
Тел. 8(499)395-00-14  
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Карталы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

**ПАСПОРТ** № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ 120-180

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня (кг) \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах, %)				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	225 мм	до 0,5	0
		D	180 мм	до 10	2,4
		0,5(d+D)	150 мм	30-60	54,5
		d	120 мм	90-100	91,8
На сите < 120 мм		95-100	100		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иглообразной формы	III группа (до 25 вкл.)	22,5%		
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0		
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200		
5.	Марка щебня по истираемости	И 1(до 25)	20		
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До 5	1		
7.	Морозостойкость габбро	F25 и выше	F300		
8.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1.5		
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20		
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов	-	1: все виды использования		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 3%	0.5		
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз		
13.	Водопоглощение	-	0.63		
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	< 1		

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Куцолов К.С.