



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КАМЕНЬ**

**Юридический адрес:**

Россия, 457352, Челябинская область,  
г.Карталы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001  
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602  
р/с 40702810772360001297 в Челябинском  
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

**Производство:**  
Тел. 8(351)214-27-77

**Отдел продаж:**  
Тел. 8(499)395-00-14  
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород.
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Карталы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

## ПАСПОРТ

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ 16-22,4

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня (кг) \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_

п\п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (Проходы через сито, % по массе)			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	d/2 8 мм	От 0 до 2	1.2
		d 16 мм	От 0 до 10	7.8
		D 22,4 мм	От 90 до 100	93.8
		1.4D 31,5 мм	100	100
2D 45 мм	100	100		
		Марка	90/10	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы	Л10-Л50	Л 10 (8,2)	
3.	Содержание глины в комках, % по массе	0.25	0	
4.	Марка прочности по дробимости	до 1400	1200	
5.	Марка по сопротивлению дроблению и износу	От 0 до 50	10	
6.	Содержание зерен слабых пород, %	До 5	1	
7.	Морозостойкость габбро	F25 и выше	F300	
8.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1.37	
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ЕРН (Аэфф), Бк/кг	до 370	20	
10.	Класс и виды применения по удельной активности естественных радионуклидов	-	1: все виды использования	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	До 1,5%	0.5	
12.	Минералогический состав		Габбро-диабаз	
13.	Водопоглощение	-	0.64	
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	< 1	

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Куцолап К.С.

