



**СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ**

Юридический адрес:
Россия, 457352, Челябинская область,
г.Карталы, ул.Свердлова, д.1А

ИНН 7407009970 КПП 745801001
БИК 047501602 к/с 30101810700000000602
р/с 40702810772360001297 в Челябинском
отделении № 8597 ПАО Сбербанк

Производство:
Тел. 8(351)214-27-77
Отдел продаж:
Тел. 8(499)395-00-14
SKK174@yandex.ru

Наименование продукции	ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных пород для балластного слоя железнодорожного пути»
Грузоотправитель	ООО «Строительный камень», РФ 457352, Челябинская область, г. Карталы, ул. Свердлова, д. 1А
Месторождение	Карталинское

ПАСПОРТ

№ от « » 2022г.

НА ФРАКЦИЮ (ИЛИ СМЕСЬ), ММ 25-60

Наименование и адрес потребителя _____
 Номер партии и количество щебня (кг) _____
 Номер накладной _____
 Номера вагонов _____

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение, установленное по ГОСТ 7392-2014	Фактическое значение по результатам испытаний
1	Зерновой состав, % общей массы		
	-полный остаток на сите 70	0	0
	-полный остаток на сите 60	0-5	3,1
	-полный остаток на сите 40	35-75	54,1
2	-полный остаток на сите 25	95-100	96,7
	Доля мелкого продукта, % общей массы, не более:	-	-
	Содержание частиц размером менее 0.5 мм	до 5	0.5
3	Содержание частиц размером менее 0.16 мм	до 1	0.2
	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % общей массы, не более	до 18%	14,7
4	Содержание зерен длиной больше или равных 100 мм, % , не более	До 6	1
5	Наличие органических примесей (для щебня из осадочных и метаморфических пород), общей массы	Не должен содержать	нет
6	Наличие глины в комках	Не должен содержать	нет
7	Марка по морозостойкости, не ниже	F 25 и выше	300
8	Содержание зерен слабых пород, % общей массы, не более	5	1
9	Удельная эффективная активность БК/кг, не более	740	20
10	Насыпная плотность, т/м ³	-	1,38
11	Марка прочности по дробимости	До 1400	1200
12.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1%	< 1

Начальник ОТК _____

Куцолоп К.С.